

Permabond A Surface Activator (A905) используется вместе с Анаэробными клеями и герметиками Permabond.

Permabond A905 разработан для склеивания и герметизации неметаллических поверхностей. Ускоряет процесс отверждения анаэробных клеев и улучшает прочность соединения загрязненных поверхностей. Также делает возможным отверждение клея в широких зазорах.

Физические свойства

Цвет	Зеленый
Вязкость при 25°C, мПа·с	0,55
Температура воспламенения	-26 °C
Температура кипения	63 °C
Удельный вес	0,7
Скорость испарения	7,7 *

* Для бутил ацетата = 1

Хранение и транспортировка

Температура хранения	От 5 до 25°C
Срок годности При хранении в невскрытой заводской упаковке	24 месяца

Потребителям следует помнить, что все материалы, безопасные или нет, должны содержаться в соответствии с нормами промышленной гигиены. Полную информацию можно получить из Листа данных по безопасности.

Информация и рекомендации, представленные здесь, основаны на нашем опыте и представляются нам верными. Но мы не даем гарантий (и не несем ответственности) того, что представленная информация будет верна при других условиях, и мы не утверждаем, что представленные данные следует трактовать как официальные гарантии. В каждом из случаев мы советуем и рекомендуем покупателям, перед использованием продукции, провести свои собственные испытания на соответствие продукта своим особым требованиям и целям применения для своих конкретных условий эксплуатации.

Инструкция по применению

- ✓ Перед нанесением грунтовки поверхности должны быть очищены, высушены и обезжирены.
- ✓ Permabond A905 следует наносить на одну из поверхностей с помощью чистой ткани или кисти, распылением или погружением деталей в активатор.
- ✓ Дайте возможность Permabond A905 полностью испариться, затем нанесите анаэробный клей на охватываемую и охватываемую детали, после чего произведите сборку.
- ✓ Время склеивания и скорость отверждения будут зависеть от материала основы и выбранного клея. (Время склеивания - это время с момента сборки соединения до момента достижения достаточной начальной прочности для того, чтобы собранный узел можно было брать в руки без вреда для его целостности.)
- ✓ Для достижения полной прочности дайте клею время на отверждение в течение 24 часов при температуре 23 °C.
- ✓ Формула активатора Permabond A905 разработана таким образом, чтобы свести к минимуму коррозию и максимально улучшить его действие на определенные виды пластиков. Однако рекомендуется предварительно протестировать данный продукт на совместимость до того, как использовать его для производства.

Не смешивать активатор Permabond A905 непосредственно с анаэробными клеями!